

BE510.77
POLYESTER ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek örtme ve doldurma gücü
- Dikey uygulamalarda üstün akma direnci
- Mükemmel yayılma

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 250 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	80 - 100 dk
Zımparalanabilme	4 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Polyester Astar Boya	BE510.77	100	120-130
Polyester Sertleştirici	HE400	2.25	2.5
Polyester Hızlandırıcı	VH400	2.25	2.25
Polyester Tiner	TO190	10	12

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Standart ürünlere göre uygulaması oldukça kolay polyester astardır. Uygulama sırasında hissedilen koku yok denecek kadar azdır.

ALTERNATİF SERTLEŞTİRİCİLER & TİNERLER
(20°C, % 60 RH)

Sertleştirici - HE405: Jell time süresini manuel kullanımlarda 3 saate çıkarmak için kullanılabilir.

* Bu süre ortam sıcaklığı ve neme göre değişebilir.

Tiner - TN200, TN160: TO190 tiner olmadığı durumlarda alternatif tiner olarak kullanılabilirler.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, sırasıyla 180-220 numaralı zımpara kağıdı ile zımparalanmalı, toz ve yabancı diğer maddelerden (yağ, silikon vb.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

10 KG / 20 KG

