

## BQ100.30 ASİT KÜRLENMELİ MAT BOYA



### ÖZELLİKLER

- İyi yayılma özelliği
- Fiziksel ve kimyasal ajanlara karşı direnç
- Uygulama kolaylığı

#### KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	20 - 25 dk
Dokunma Kuruması	30 - 50 dk
İstiflenebilme	6 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Asit Kürlenmeli Mat Beyaz Boya	BQ100.30	100	110
Asit Kürlenmeli Sertleştirici	HQ100	10	11
Poliüretan Tiner	TP100	40 - 50	50 - 60

### ANAHTAR BİLGİ

Ofis, pastane, kafe gibi kullanıcı sirkülasyonun çok yoğun olduğu ortamlar için yüksek fiziksel ve kimyasal dayanımlı yüzey oluşturan mat boyadır.

### PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 30 Orta Mat

### UYGULAMA METODU



### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

### AMBALAJ

20 KG

### RENK SEÇENEKLERİ



1000  
Beyaz

