

## VN100.77 SELÜLOZİK DOLGU VERNİK



### ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Kolay zımparalanma özelliği

#### KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	5 - 10 dk
Dokunma Kuruması	15 - 20 dk
Zımparalanabilme	40 - 45 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Dolgu Vernik	VN100.77	100	100
Selülozik Tiner	TN200	110	130

### UYGULAMA METODU



### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Yüzey renklendirilmek istenirse, dolgu vernik öncesi ZD820 Gençcolor Zemin Renklendirici ve BS600 Sentetik Renklendirici teknik bültende belirtildiği şekilde uygulanmalıdır.

### AMBALAJ

0.85 KG / 3 KG / 12 KG

### ANAHTAR BİLGİ

Amatör kullanıcılar için kaplama ve masif yüzeylerde hızlı kuruma istenilen uygulamalarda tercih edilir. Sedef ve simli uygulamalar için uygundur. ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile renkli uygulamalar yapılabilir.

