

**BN100.77**  
**SELÜLOZİK ASTAR BOYA**



**ÖZELLİKLER**

- Hızlı kuruma
- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek örtücülük
- Yüksek dolduruculuk

**KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 150 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	15 - 20 dk
Zımparalanabilme	45 - 60 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Astar Boya	BN100.77	100	100
Selülozik Tiner	TN200	60	70

**ANAHTAR BİLGİ**

Hızlı kuruma ve yüksek örtücülüğün istendiği lake projelerinde zemin astarı olarak tercih edilebilir. Havadaki nem oranının %60 ve üzeri olduğu, yüksek nemli uygulama ortamlarında Genç K0540 Retarder Katkı ile kullanılması tavsiye edilir.

**UYGULAMA METODU**




**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yapılacak yüzeyler; yağ, pas ve kabarmış eski boya kalıntılarından temizlenmelidir. Uygulamadan önce yüzey 180-220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır.

**AMBALAJ**

0.85 KG / 3 KG / 13 KG

**RENK SEÇENEKLERİ**



1000  
Beyaz



9103  
Siyah

