

## BN100.00 SELÜLOZİK PARLAK BOYA

### ÖZELLİKLER

- Yüksek örtme gücü
- Yüksek parlaklık
- Trend renkler
- Mükemmel yayılma

### KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	30 - 40 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Parlak Boya	BN100.00	100	110
Selülozik Tiner	TN200	80 - 100	100 - 120

### PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

### UYGULAMA METODU



### YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV Kürlenmeli Beyaz Astar uygulanmış, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 280-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Belirtilen şekilde yapılacak zımpara işlemi sonkat uygulaması öncesinde yeterlidir. Ekstra zımpara işlemi yapılacak ise 600 kum zımpara büyüklüğü üzerine çıkılmamalıdır. Eğer çıkılırsa, yapışma özellikleri kontrol edilmelidir.

### AMBALAJ

0.75 LT / 2.5 LT / 12 KG

### ANAHTAR BİLGİ

Hızlı kurumasından dolayı mobilya ve dekorasyon işlerinde, ahşap ve metal yüzeylerde kolaylıkla tercih edilebilir. Mobilyalarınızda canlı ve trend renkler kombinasyonuna olarak sağlar.

### RENK SEÇENEKLERİ

