

## BN100.10 SELÜLOZİK MAT BOYA

### ÖZELLİKLER

- Homojen matlık
- Yüksek örtücülük
- Mükemmel yayılma
- Hızlı kuruma

#### KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	7 dk
Dokunma Kuruması	10 - 12 dk
İstiflenebilme (500 kg/m <sup>2</sup> )	60 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Mat Boya	BN100.10	100	110
Selülozik Tiner	TN200	80 - 100	100 - 120

### PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat

### UYGULAMA METODU



### YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV Kürlenmeli Beyaz Astar uygulanmış, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 280-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Belirtilen şekilde yapılacak zımpara işlemi sonkat uygulaması öncesinde yeterlidir. Ekstra zımpara işlemi yapılacak ise 600 kum zımpara büyüklüğü üzerine çıkılmamalıdır. Eğer çıkılırsa, yapışma özellikleri kontrol edilmelidir.

### AMBALAJ

0.75 LT / 2.5 LT/ 12 KG

### RENK SEÇENEKLERİ



1110  
Beyaz



9103  
Siyah

### ANAHTAR BİLGİ

Hızlı kurumasından dolayı mobilya ve dekorasyon işlerinde, ahşap ve metal yüzeylerde kolaylıkla tercih edilebilir.

