

CP558.XX POLİÜRETAN MAT SERİ TİNTİNG BAZ



ÖZELLİKLER

- Maksimum sararma direnci
- İpeksi dokunuş
- Çok iyi örtücülük
- Yüksek çizilme direnci
- Hızlı kuruma
- Homojen matlık

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	25 - 35 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	6 - 7 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Mat Seri Baz	CP558.XX	100	110
Poliüretan Sertleştirici	HP120	50	60
Poliüretan Tiner	TP100	20 - 30	25 - 35

ANAHTAR BİLGİ


Poliüretan sistemlerde Genç Tinting Teknoloji, RAL, NCS, Pantone ve diğer kartela renklerinin hazırlanmasında kullanılır.

Zeminde, Genç BP548 veya BP531 Poliüretan Astar kullanılması tavsiye edilir. 25°C ve üstü sıcaklıklarda ve/veya nemli hava koşullarında TA500 Akrilik Tiner kullanılması tavsiye edilir. Gerekli durumlarda alternatif sertleştirici olarak HP580 kullanılabilir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat
- 25 Özel Mat - (Bu seçenek EN71.3 sertifikalıdır.)
- 60 İpek Mat - (Bu seçenek EN71.3 sertifikalıdır.)

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV Kürlenmeli Beyaz Astar uygulanmış, tercihen sırasıyla 240-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanması tavsiye edilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG BEYAZ BAZ
2.25 KG / 9 KG ŞEFFAF BAZ

RENK SEÇENEKLERİ

 Genç Tinting sistemi ile istenilen renk yapılabilir.

