

CP585.XX

POLİÜRETAN MAT SERİ TİNTİNG BAZ



ÖZELLİKLER

- Yüksek sararma direnci
- Homojen matlık
- Yüksek örtücülük
- Hızlı kuruma

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	40 - 50 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	16 - 20 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Mat Seri Baz	CP585.XX	100	110
Poliüretan Sertleştirici	HP580	50	60
Akrilik Tiner	TA500	20	25

RENK SEÇENEKLERİ



ANAHTAR BİLGİ

Poliüretan sistemlerde Genç Tinting Teknoloji, RAL, NCS, Pantone ve diğer kartela renklerinin hazırlanmasında kullanılır.


Mutfak ve banyo dolapları, lake mobilyalarda kullanımı uygundur.

Genç HP120 Poliüretan Sertleştirici, alternatif sertleştirici olarak kullanılabilir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat
- 25 Özel Mat - (Bu seçenek EN71.3 sertifikalıdır.)
- 50 İpek Mat - (Bu seçenek EN71.3 sertifikalıdır.)

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV Kürülenmeli Astar uygulanmış, tercihen sırasıyla 240 - 400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Zımpara işleminden sonra, sonkat uygulaması öncesi yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG BEYAZ BAZ
2.7 KG / 10.8 KG YARI BEYAZ
2.55 KG / 10.2 KG ŞEFFAF BAZ

