

CN500.00 SELÜLOZİK PARLAK TİNTİNG BAZ



ÖZELLİKLER

- Çizilme dirençli
- Çok iyi yayılma
- Hızlı kuruma

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	5 - 8 dk
Dokunma Kuruması	35 - 45 dk
İstiflenebilme	8 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Parlak Baz	CN500.00	100	100
Selülozik Tiner	TN200	80 - 100	100 - 120

ANAHTAR BİLGİ

Selülozik sistemlerde Genç Tinting Teknoloji, RAL, NCS, Pantone ve diğer kartela renklerinin hazırlanmasında kullanılır.

Mobilyalarınızda ve aksesuarlarınızda, dekorasyonunuza uygun istediğiniz renk olanağını sağlar.

Ahşap ve metal yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Genç Selülozik Astar veya Genç Poliüretan Astar uygulanıp zımparalanmış kuru yüzeylere, sprey ile 2-3 kat uygulanabilir.

AMBALAJ

2.4 KG / 9.6 KG

RENK SEÇENEKLERİ



Genç Tinting sistemi ile istenilen renk yapılabilir.

