

## CN500.15 SELÜLOZİK MAT TİNTİNG BAZ



### ÖZELLİKLER

- Çizilme dirençli
- Homojen matlık
- Çok iyi yayılma
- Hızlı kuruma

### KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	3 - 5 dk
Dokunma Kuruması	25 - 35 dk
İstiflenebilme	6 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Mat Baz	CN500.15	100	100
Selülozik Tiner	TN200	80 - 100	120 - 140

### ANAHTAR BİLGİ

Selülozik sistemlerde Genç Tinting Teknoloji, RAL, NCS, Pantone ve diğer kartela renklerinin hazırlanmasında kullanılır.

İpeksi mat yapısıyla mobilyalarınızda ve aksesuarlarınızda, dekorasyonunuza uygun istediğiniz renk olanağını sağlar.

Ahşap ve metal yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.

### PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 15 Mat

### UYGULAMA METODU



### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Genç Selülozik Astar veya Genç Poliüretan Astar uygulanıp zımparalanmış kuru yüzeylere, sprey ile 2-3 kat uygulanabilir.

### AMBALAJ

2.40 KG / 9.60 KG

### RENK SEÇENEKLERİ



Genç Tinting sistemi ile istenilen renk yapılabilir.

