

BS100.77
SENTETİK ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Yüksek örtücülük
- Uygulama kolaylığı
- Mükemmel yapışma

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	25-30 dk
Zımparalanabilme	20 - 24 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Sentetik Astar Boya	BS100.77	100	110
Sentetik Tiner	TS100	5 - 10	5 - 10

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Duvarlara uygulanacak ise; pürüzlü yüzeyler iç cephe macunu ile düzeltilmelidir. Eski boyalı yüzeylerde ise zımpara ile yüzey düzgünleştirilmeli, gerekirse macun uygulanmalıdır. Ahşap yüzeylere uygulanacak ise; yeni boyanacak ahşap yüzeylerde; budaklar yakılmalı, ahşabın korunması amacı ile tek kat Genç BS500 Woodtex Renkli Şeffaf Ahşap Astarı ile doyurulması tavsiye edilir.

Metal yüzeylere uygulanacak ise; eski metal yüzeylere uygulama yapılmadan önce; eski ve kabarmış boya kalıntılarının arındırılarak temizlenmelidir. Pas tabakası var ise; zımpara ile yüzey pastan arındırılmalıdır ve astar boya uygulamasından önce yüzey, Genç Sentetik Antipas ile astarlanır. Yeni metal yüzeylere uygulama yapılacak ise; yüzey temizlendikten sonra son kattan önce Genç Sentetik Antipas uygulanır.

AMBALAJ

2.5 LT

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Duvarlarda, ahşap ve metal yüzeylerde sentetik sonkat boya uygulamasından önce kullanılır.

