

**BS200.00**  
**SENTETİK PARLAK BOYA**



**ÖZELLİKLER**

- Mükemmel yayılma
- Fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklılık
- Parlak ve esnek yüzey
- Uygulama kolaylığı
- Fırça izi bırakmaz

**KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)**

Toz Tutmama Kuruması	3 - 4 sa
Dokunma Kuruması	5 - 6 sa
Zımparalanabilme	24 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Sentetik Parlak Boya	BS200.00	100	105
Sentetik Tiner	TS100	10 - 15	10 - 15

**PARLAKLIK SEÇENEĞİ**

- 00 Parlak

**UYGULAMA METODU**



**YÜZEY HAZIRLAMA**

Ahşap yüzeylere uygulanacak ise; eski ahşap yüzeylerde boya uygulamasından önce, boya kalıntıları temizlenmeli ve yüzey zımparalanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerde; budaklar yakılmalı, ahşabın korunması amacı ile tek kat Genç BS500 Woodtex Şeffaf Ahşap Astar ile doyurulması tavsiye edilir. Sonkat boyadan önce Genç Sentetik Astar uygulanmalıdır. Metal yüzeylerde yapılacak uygulamalarda ise; eski ve kabarmış boya kalıntıları kazınmalı, var ise yüzey pastan arındırılmalıdır. Sonkat boya uygulamasından önce yüzey Genç Sentetik Antipas ile astarlanmalıdır.

**AMBALAJ**

0.75 LT / 2.5 LT / 15 LT

**RENK SEÇENEKLERİ**



**ANAHTAR BİLGİ**

Metal konstrüksiyonlarda, kapı, pencere, parmaklık gibi her türlü ahşap ve demir yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerini koruma ve dekoratif görünüm sağlamak amacıyla kullanılır.

