

VS100.XX
SENTETİK PARKE VERNİĞİ



ÖZELLİKLER

- Fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklılık
- Pürüzsüz bir yüzey bırakır
- Yüksek çizilme direnci
- Sabun veya deterjanla kolayca temizlenir

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	1 - 2 sa
Dokunma Kuruması	2 - 4 sa
Tam Kuruma	24 - 48 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Sentetik Parke Verniği	VS100.XX	100	100
Sentetik Tiner	TS100	10 - 20	12 - 25

ANAHTAR BİLGİ

Sentetik tiner ile inceltildikten sonra, karışım esnasındaki oluşabilecek köpüğün giderilmesi için en az 20 dakika beklenerek uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir.

Maksimum dördüncü günde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığa ulaşır.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak
- 10 Mat
- 20 Özel Mat
- 40 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Poliüretan veya selülozik dolgu uygulanmış, tercihen sırasıyla 240-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Zımpara işleminden sonra, sonkat uygulaması öncesi yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

0.75 LT/ 2.5 LT / 12 KG

