

VP701.77
POLİÜRETAN DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek doldurma gücü
- Kolay zımparalanma
- Uygulama kolaylığı

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk
Zımparalanabilme	45 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Dolgu Vernik	VP701.77	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP903	50	53
Poliüretan Tiner	TN200	10 - 20	10 - 20

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse BS600 Woodtex Ahşap Renklendirici veya ZD820 Gençcolor Zemin Renklendiricilerle vernik renklendirilmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendiricilerle teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

12 KG / 25 LT

ANAHTAR BİLGİ

Düşük kaliteli MDF ve masif yüzeylerde, hızlı kuruma ve yoğun doldurma gereken uygulamalarda dolgun bir zemin oluşturmak için geliştirilmiştir. Astar ve sonkat vernik öncesi kullanılabilir. Küçük detayların bulunduğu ve seri üretimin olduğu üretimlerde en fazla 2 kat olacak şekilde kullanılması tavsiye edilir.

Açık renkli masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerde çok katlı uygulamalar için uygundur.

