

VP561.00
POLİÜRETAN PARLAK VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek ve kalıcı parlaklık
- Çizilme ve darbelere dayanıklılık
- Dolgun film
- Mükemmel yayılma
- Canlı görüntü

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	20 - 25 dk
Dokunma Kuruması	80 - 110 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	23 - 25 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Parlak Vernik	VP561.00	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP161	100	102
Akrilik Tiner	TA500	0 - 10	0 - 12

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Poliüretan, Polyester veya UV Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparası yapılmış yüzeyler üzerinde en iyi performans elde edilir. Yüzey toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Sonkat renklendirmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir. Yüzeye ışıltı katmak istenirse, PM901 Sedef Pasta ile istenilen efekt elde edilebilir. 2 veya daha fazla katlı uygulamalarda ilk katta sedefli sonraki katlarda sadece parlak vernik uygulaması yapılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

12 KG

ANAHTAR BİLGİ

Uygulandığı yüzeye ıslak görünüm vererek ayna hissi yaratır.

Canlı ve çok yüksek şeffaflığı sayesinde yüksek kalitede masa, kapak ve ev mobilyası işlerinde kullanılması uygundur.

