

VP526.00  
POLİÜRETAN PARLAK VERNİK



ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Dikey uygulamalarda üstün akma direnci
- Yüksek ve kalıcı parlaklık
- Çizilme ve darbelere dayanıklılık
- 24 saat sonra polishlenebilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)


Toz Tutmama Kuruması	20 - 30 dk
Dokunma Kuruması	60 - 70 dk
İstiflenebilme (500 kg/m <sup>2</sup> )	16 - 18 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Parlak Vernik	VP526.00	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP126	100	102
Poliüretan Tiner	TP100	0 - 10	0 - 10

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Poliüretan, Polyester veya UV Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparası yapılmış yüzeyler üzerinde en iyi performans elde edilir. Yüzey toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Sonkat renklendirmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir. Yüzeye ışıltı katmak istenirse, PM901 Sedef Pasta ile istenilen efekt elde edilebilir. 2 veya daha fazla katlı uygulamalarda ilk katta sedefli sonraki katlarda sadece parlak vernik uygulaması yapılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

