

VP500.XX
POLİÜRETAN MAT SERİ VERNİK



ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Homojen matlık görünümü
- Kolay tamir edilebilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	30 - 40 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	11 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Mat Seri Vernik	VP500.XX	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP900	25	25
Poliüretan Tiner	TP100	90	100


ANAHTAR BİLGİ

Çatlama riski düşük olduğu için kat üstü kat uygulamalarında tamir işlemleri için kullanılabilir. Kaplamalı ve çelik kapı yüzeylerinde uygulanabilen ekonomik verniktir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 05 Tam Mat
- 10 Mat
- 20 Özel Mat
- 40 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Poliüretan, Polyester veya UV Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparası yapılmış yüzeyler üzerinde en iyi performans elde edilir. Yüzey toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Sonkat renklendirmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir. Yüzeye ışıltı katmak istenirse, PM901 Sedef Pasta ile istenilen efekt elde edilebilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

