

BP548.77
POLİÜRETAN ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyet
- Yüksek örtücülük
- Mükemmel zımparalanabilme
- Mükemmel yayılma

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	20 - 40 dk
Zımparalanabilme	60 - 90 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Astar Boya	BP548.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP548	40	45
Poliüretan Tiner	TP100	5 - 10	10 - 20

ANAHTAR BİLGİ

MDF üzerine bariyersiz kullanılabilir.

Polyester astar kullanılmadığı durumlarda parlak sonkat boya uygulamalarının zemininde mutlaka tercih edilmelidir. 20 - 23 °C'de (%55 Bağıl Nem) tek katta 250 gr/m²'ye kadar kullanılabilir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

4 KG / 15 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

