

**BP547.77**  
**POLİÜRETAN ASTAR BOYA**



**ÖZELLİKLER**

- Yüksek akma dirençli, dikey uygulamalar için uygun
- Yüksek elastikiyet
- Keskin köşe ve kenarlarda yüksek örtücülük
- Mükemmel zımparalanabilme

**KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	25 - 30 dk
Zımparalanabilme	1 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Astar Boya	BP547.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP548	40	45
Poliüretan Tiner	TP550	10 - 15	20 - 25

**ANAHTAR BİLGİ**

Tiksotropik poliüretan astardır. Dik yüzey uygulamalar ve tek katta yoğun gramajlı uygulamalar için tasarlanmıştır. Elastik yapısı, yüksek örtücülüğü, özellikle kenar ve 3D yüzeylerde mükemmel sonuçlar vermektedir. En az 24 saat bekleme sonrasında parlak sonkat boya uygulamalarının yapılması tavsiye edilir.

**UYGULAMA METODU**



**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

**AMBALAJ**

4 KG / 15 KG

**RENK SEÇENEKLERİ**



1000  
Beyaz

