

BP100.77
POLİÜRETAN ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Maksimum film kalınlığı
- Yüksek örtücülük
- Mükemmel yayılma
- Manuel ve mekanik olarak zımparalanabilme
- Yüksek çatlama direnci

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	25 - 30 dk
Zımparalanabilme	90 - 100 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Astar Boya	BP100.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP900	33	35
Poliüretan Tiner	TP100	33	40

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz



9103
Siyah

ANAHTAR BİLGİ

MDF'lerde özellikle kenar ve köşelerde, (keskin kısımlar) zımpara ile oluşan açma problemleri için maksimum tutunma ve örtücülük sağlar. Tek katta örtücülüğü çok yüksek olup, dolgun film bırakmaktadır.

**ALTERNATİF SERTLEŞTİRİCİLER & TİNERLER
(20°C, %45-65 RH)**

Sertleştirici - HP904:

Pot life: 4 saat - 4 saat 30 dk

Zımparalanabilme: 65 - 70 dk


Sertleştirici - HP903:

Pot life: 4 saat 15 dk - 4 saat 45 dk

Zımparalanabilme: 60 - 65 dk

Tiner - TN200: 10 °C ve altı sıcaklıklarda uygulama için önerilir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

4.5 KG / 18 KG

