

**BP531.77**  
**POLİÜRETAN ASTAR BOYA**



**ÖZELLİKLER**

- Yüksek elastikiyet
- Yüksek örtücülük
- Kolay zımparalanabilme
- Makina kullanımlarına uygun

**KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	5 dk
Dokunma Kuruması	25 - 30 dk
Zımparalanabilme	60 - 70 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Astar Boya	BP531.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP906	40	45
Poliüretan Tiner	TP100	12	20

**ANAHTAR BİLGİ**

CNC işlemeli yüzeylerde çatlama olmadan rahatlıkla kullanılması için tasarlanmıştır. Poliüretan köpüklerde yüzey temizliği iyi yapıldığında bariyersiz kullanılabilir. Dik yüzeylerde tek katta 200gr/m<sup>2</sup>'ye, yatay yüzeylerde 260 gr/m<sup>2</sup>'ye kadar uygulanabilir özelliği mevcuttur.

**UYGULAMA METODU**



**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

**AMBALAJ**

15 KG

**RENK SEÇENEKLERİ**



1000  
Beyaz

