

BP530.77
POLİÜRETAN ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Sonkat için mükemmel zemin oluşturma
- Hızlı kuruma
- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek doldurma gücü

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	3 - 5 dk
Dokunma Kuruması	15 - 20 dk
Zımparalanabilme	50 - 55 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Astar Boya	BP530.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP904	40	45
Poliüretan Tiner	TP100	10 - 20	25 - 35

ANAHTAR BİLGİ

Zımpara sonrası zemindeki problemleri kapatmak için ara kat astarı olarak kullanılması uygundur.
CNC ile işlenmiş yüzeylerde çatlama direncinin veya pot-life süresinin artırılmasının gerektiği durumlarda HP906 poliüretan sertleştirici ile kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

15 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

