

BP333.77
POLİÜRETAN ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek doldurma gücü

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk
Zımparalanabilme	55 - 65 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Astar Boya	BP333.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP900	33	35
Poliüretan Tiner	TP100	15	25

ALTERNATİF SERTLEŞTİRİCİLER & TİNERLER
(10-15 °C, %60 RH)

Tiner - TN200: 10°C ve altı sıcaklıklarda uygulama için önerilir.

10-15 °C	HP900	HP904	HP900+ KO610(%0,1)	HP903
Katlar arası zımparalanabilme süresi	75-85 dk	65-75 dk	55-65 dk	55-65 dk

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

4.5 KG (Sadece beyaz renk seçeneği) / 18 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz



1161
Fildişi



8144
Kahve

* Sadece Beyaz renkte EN71.3 sertifikası mevcuttur.

ANAHTAR BİLGİ

Farklı renk seçenekleri sayesinde uygulama kolaylığı sunar. Tek kat uygulamalarda maksimum 150 gr/m² uygulama yapılması tavsiye edilir.

