

**BP133.77**  
**POLİÜRETAN ASTAR BOYA**



**ÖZELLİKLER**

- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek doldurma gücü ve örtücülük
- Yüksek akma dirençli, dikey uygulamalar için uygun
- Yüksek çatlama direnci

**KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk
Zımparalanabilme	55 - 65 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Astar Boya	BP133.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP133	33	35
Poliüretan Tiner	TP100	15 - 20	18 - 23

**ANAHTAR BİLGİ**

Kalite ve fiyat performans dengesinde özenle formüle edilmiş hızlı kuruma özelliğine sahip astardır.

**ALTERNATİF SERTLEŞTİRİCİLER & TİNERLER**  
**(10-15°C, %60 RH)**

Tiner - TN200: Daha hızlı kuruma istenildiğinde alternatif tiner olarak kullanılabilir.

**UYGULAMA METODU**



**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

**AMBALAJ**

4.5 KG / 18 KG

**RENK SEÇENEKLERİ**



1000  
Beyaz

