

**BP500.00**  
**POLİÜRETAN PARLAK BOYA**



**ÖZELLİKLER**

- Yüksek ve kalıcı parlaklık
- Yüksek örtücülük
- Çok iyi yayılma ve yüzey sertliği

**KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	30 - 40 dk
Dokunma Kuruması	60 - 70 dk
İstiflenebilme (500 kg/m <sup>2</sup> )	36 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Parlak Boya	BP500.00	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP501	50	55
Poliüretan Tiner	TP100	20	25

**PARLAKLIK SEÇENEĞİ**

- 00 Parlak

**UYGULAMA METODU**



**YÜZEY HAZIRLAMA**

Genç Polyester, Poliüretan veya UV kürlenmeli beyaz astar uygulanmış yüzeyler, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 220-400 kum zımpara ile zımparalanması tavsiye edilir.

**AMBALAJ**

3 KG / 12 KG

**RENK SEÇENEKLERİ**



1000  
Beyaz

1110  
Kar  
Beyazı

**ANAHTAR BİLGİ**

İyi hazırlanmış astarlı zemin üzerinde uygulandığında cam efekti oluşturur.

