

BP580.XX
POLİÜRETAN MAT SERİ BOYA



ÖZELLİKLER

- Yüksek örtücülük
- Düzgün yayılma, mükemmel tuşe
- Çok iyi çizilme direnci
- Sararma direnci

ANAHTAR BİLGİ
Banyo ve mutfak
mobilyalarında kullanımı
tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	45 - 60 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	18 - 24 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Mat Seri Boya	BP580.XX	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP580	50	55
Akrilik Tiner	TA500	20	30

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat
- 25 Özel Mat (Bu seçenek EN71.3 sertifikalıdır.)
- 50 İpek Mat (Bu seçenek EN71.3 sertifikalıdır.)

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV kürlenmeli beyaz astar uygulanmış yüzeyler, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 220-400 kum zımpara ile zımparalanması tavsiye edilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

