

## BP700.40 POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYASI

### ÖZELLİKLER


- İyi yayılma
- Homojen matlık

#### KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	40 - 50 dk
İstiflenebilme (500 kg/m <sup>2</sup> )	24 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Panel Kapı Boyası	BP700.40	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP900	25	30
Poliüretan Tiner	TP100	30	35

### UYGULAMA METODU



### YÜZEY HAZIRLAMA

Door skin astarlı kapı veya Genç Poliüretan astar ile astarlanmış panel kapı yüzeylerine 220, 400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanması tavsiye olunur.

### PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 40 İpek Mat

### AMBALAJ

5 KG / 20 KG

### RENK SEÇENEKLERİ



1000  
Beyaz

1013  
İnci  
Beyazı

1132  
Krem

### ANAHTAR BİLGİ

Selülozik ve poliüretan renk pastaları ile uyumludur.

Astar gerektirmeyen door skin panel kapı yüzeylerinde problemsiz uygulanabilir.

Tek katta 180 gr/m<sup>2</sup>'ye kadar uygulanabilir.

