

VA105.77
AKRİLİK DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek sararma direnci
- Ağırlanmış, açık renkli ahşaplar için uygun
- Kolay zımparalanabilme
- Kapalı gözenek uygulaması

ANAHTAR BİLGİ

Dolgun yapısı gereği kapalı gözenek uygulamaları için idealdir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	30 - 40 dk
Zımparalanabilme	2 - 3 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Dolgu Vernik	VA105.77	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA190	20	22
Akrilik Tiner	TA550	20 - 30	25 - 35

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Kapalı gözenek uygulamalarda minimum 3 kat uygulanması tavsiye edilir. PM901 metalik ve sedef pastalar direkt olarak dolgu vernik içerisine eklenerek ara kat uygulama yapılabilir.

AMBALAJ

3 KG / 15 KG

