

VA104.77 AKRİLİK DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek sararma direnci
- Ağırtılmış, açık renkli ahşaplar için uygun
- Kolay zımparalanabilme
- Açık/kapalı gözenek uygulaması

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	20 - 30 dk
Zımparalanabilme	90 - 100 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Dolgu Vernik	VA104.77	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA190	10	10
Akrilik Tiner	TA500	45	50

ANAHTAR BİLGİ

Gözenekli ahşaplara nüfus etme özelliğiyle açık gözenek uygulamaları için idealdir.

Meşe gibi derin harelî ağaçlar haricinde çok katlı uygulamalarla, kapalı gözenek uygulaması yapılabilir.

Çoklu kat uygulamalarında sonkat parlak vernik uygulaması öncesi ideal bir ara kat verniktir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Kapalı gözenek uygulamalarında minimum 3 kat uygulanması tavsiye edilir. PM901 metalik ve sedef pastalar direkt olarak dolgu vernik içerisine eklenerek ara kat uygulama yapılabilir.

AMBALAJ

3 KG / 15 KG

