

**BA450.00**  
**AKRİLİK PARLAK BOYA****ÖZELLİKLER**

- Maksimum sararma direnci
- Yüksek parlaklık
- Mükemmel yayılma
- 24 saat sonra kolay polishlenebilme
- Polishleme sonrası kalıcı parlaklık

**KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	30 dk
Dokunma Kuruması	3 sa
İstiflenebilme	24 - 36 sa


ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Parlak Boya	BA450.00	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA450	50	55
Akrilik Tiner	TA500	30 - 40	35 - 45

**ANAHTAR BİLGİ**

Hızlı kuruma ve sert film oluşturma özellikleriyle parlak akrilik boya sistemlerinde ön plana çıkmaktadır. İsteğe bağlı olarak renklendirilebilir. Uzun süre parlaklığını koruyabilmesi için zeminde BE401 Polyester Astar kullanılması tavsiye edilir.

**PARLAKLIK SEÇENEĞİ**

- 00 Parlak

**UYGULAMA METODU****YÜZEY HAZIRLAMA**

Zımpara işleminden sonra, sonkat uygulaması öncesi yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon vs.) arındırılmalıdır. BA450 Akrilik Parlak Boya, Genç Polyester, Akrilik, PU veya UV Kürlenmeli Beyaz Astar uygulanmış, tercihen sırasıyla 220-320-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır.

**AMBALAJ**

3 KG / 12 KG

**RENK SEÇENEKLERİ**1000  
Beyaz